

## &lt;物性DATA&gt;

## ●物理的性質

評価項目	単位	特性値	試験方法
比重	-	1.4	JIS K 7112
ロックウェル硬さ	Mスケール	-	JIS K 7202
	Rスケール	-	

## ●機械的性質

評価項目	単位	特性値	試験方法
引張降伏応力	MPa	70	
引張破壊時呼びひずみ	%	11	JIS K 7161-2-1B/50
引張弾性率	MPa	3200	JIS K 7161-2-1B/1
シャルピー衝撃強さ	kJ/m <sup>2</sup>	1.7	JIS K 7111-1epA
引張衝撃強さ	kJ/m <sup>2</sup>	-	JIS K 7160-A1
曲げ応力	MPa	98	
曲げ弾性率	MPa	3300	JIS K 7171
圧縮降伏応力	MPa	-	JIS K 7181-B5
圧縮弾性率	MPa	-	JIS K 7181-A1
剪断破壊応力	MPa	-	JIS K 7214

## ●その他

評価項目	単位	特性値	試験方法
積層性	-	-	JIS K 6745
吸水率	%	-	JIS K 7209
色相	-	クリア	-
マンセル番号	-	-	-

\*特性値は試験片厚さ5mmの実測値であって保証値ではありません。

## 工業用プレート（押出プレート）

品種品番: NESA1110

## ●熱的性質 塩ビ鉛フリー製品

評価項目	単位	特性値	試験方法
荷重たわみ温度	℃(0.45MPa)	-	JIS K 7191
	℃(1.80MPa)	65	
ビカット軟化温度	℃(A法/10N)	-	JIS K 7206
	℃(B法/50N)	72	
加熱寸法変化	% (タテ)	-2	JIS K 7133
	% (ヨコ)	1	
線膨張率	×10 <sup>-5</sup> ・K <sup>-1</sup>	-	JIS K7197
熱伝導率	W/m・K	-	レーザーフラッシュ法
比熱	J/g・K	-	JIS K 7123
耐燃性	-	-	JIS K 6911

## ●電気的性質

評価項目	単位	特性値	試験方法
表面抵抗率	10 <sup>X</sup> Ω/□	-	JIS K 6911
体積抵抗率	10 <sup>X</sup> Ω・m	-	
絶縁破壊強さ	MV/m	-	
誘電率(1MHz)	-	-	
誘電正接(1MHz)	-	-	

## ●光学的性質

厚さ: 5.0mm

評価項目	単位	特性値	試験方法
全光線透過率	%	82	JIS K 7361-1
ヘーズ	%	3.1	JIS K 7136