

<物性DATA>

●物理的性質

評価項目	単位	特性値	試験方法
比重	—	1.4	JIS K 7112
ロックウェル硬さ	Mスケール	-	JIS K 7202
	Rスケール	-	

●機械的性質

評価項目	単位	特性値	試験方法
引張降伏応力	MPa	70	JIS K 7161-2-1B/50
引張破壊時呼びひずみ	%	10	
引張弾性率	MPa	3400	JIS K 7161-2-1B/1
シャルピー衝撃強さ	kJ/m ²	1.9	JIS K 7111-1epA
引張衝撃強さ	kJ/m ²	-	JIS K 7160-A1
曲げ応力	MPa	96	JIS K 7171
曲げ弾性率	MPa	3500	
圧縮降伏応力	MPa	-	JIS K 7181-B5
圧縮弾性率	MPa	-	JIS K 7181-A1
剪断破壊応力	MPa	-	JIS K 7214

●その他

評価項目	単位	特性値	試験方法
積層性	—	-	JIS K 6745
吸水率	%	-	JIS K 7209
色相	—	クリア	—
マンセル番号	—	-	—

工業用プレート（押出プレート）

品種品番: NES A-1110

●熱的性質 塩ビ鉛フリー製品

評価項目	単位	特性値	試験方法
荷重たわみ温度	℃(0.45MPa)	-	JIS K 7191
	℃(1.80MPa)	64	
ビカッ軟化温度	℃(A法/10N)	-	JIS K 7206
	℃(B法/50N)	72	
加熱寸法変化	% (タテ)	-3	JIS K 7133
	% (ヨコ)	0	
線膨張率	×10 ⁻⁵ ・K ⁻¹	-	JIS K 7197
熱伝導率	W/m・K	-	レーザーフラッシュ法
比熱	J/g・K	-	JIS K 7123
耐燃性	—	-	JIS K 6911

●電氣的性質

評価項目	単位	特性値	試験方法
表面抵抗率	10 ^X Ω/□	-	JIS K 6911
体積抵抗率	10 ^X Ω・m	-	
絶縁破壊強さ	MV/m	-	
誘電率(1MHz)	—	-	
誘電正接(1MHz)	—	-	

●光学的性質 厚さ: 5.0mm

評価項目	単位	特性値	試験方法
全光線透過率	%	82	JIS K 7361-1
ヘーズ	%	4.2	JIS K 7136

*特性値は試験片厚さ5mmの実測値であって保証値ではありません。